


Лак ILPA EXPRESS HS 2+1

Описание:

ILPA Express лак ориентирован на быстрый ремонт отдельных деталей. Время сушки составляет 2 часа при 20°C и 10 минут при 60°C. По окончании сушки покрытие полностью готово к полировке. Благодаря быстрому высыханию лак подходит так же для нанесения вне окрасочной камеры. Применение Express лака ILPA при локальном ремонте позволяет увеличить производительность окрасочных работ без потери качества конечного покрытия.



Емкость: 1500 мл. (1000 мл.+ 500 мл.) / 600 мл. (400 мл.+ 200 мл.) Цвет: Прозрачный Упаковка: 6 шт.



Продукты:

- ILPA лак EXPRESS HS 2+1;
- ILPA отвердитель HS;
- Разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Базовое покрытие;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

Подготовка основания:

- Базовый слой: перед нанесением лака необходимо протереть липкой салфеткой для удаления пыли.
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P500 - P800, мокрое шлифование P800 - P1000.

Пропорции смешивания:

- ILPA лак EXPRESS HS 2+1 - 2 объемные части;
- ILPA отвердитель HS - 1 объемная часть;
- Разбавитель универсальный - 0-5%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20°C по DIN4 16-17 сек.

Жизнеспособность смеси: 90 минут при температуре 20°C.

Параметры напыления: Давление 1,7 - 2,2 бар. Сопло 1,3 - 1,5 мм.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение лака при температуре окружающей среды 20°C.

Нанести 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-7 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед горячей сушкой сделать выдержку около 15 минут.

Сушка: От пыли: при температуре 20°C - 15-20 мин.

Монтажная прочность: при температуре 20°C - 2 часа, при температуре 60°C - 10 мин.

Полное высыхание: 48 часов.

Шлифование:

- Сухое шлифование: P800-31500
- Мокрое шлифование: P1500 - P2500.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- ILPA лак EXPRESS HS 2+1 - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- ILPA отвердитель HS - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.